

附件 3

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 江苏金川新材料有限公司



填报日期： 2026 年 2 月 6 日

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字

2026年



2026年2月6日

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况				
废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）				
江苏金川新材料有限公司成立于 2014 年 3 月，公司位于盐城市大丰区苏州盐城沿海合作开发园区(启动区)内, 公司占地面积 66670m2 (100 亩)，其中绿化面积 25840m2;公司注册资本 3000 万元整，公司总投资 28000 万元, 其中环保投资 935 万元, 占总投资的 3.34%。主要从事再生铝合金锭制造及销售等。公司原有项目 10 万吨再生铝生产线于 2017 年建设完工, 现已投入生产销售;公司新上年处理 20 万吨铝灰资源化利用技改项目已建成年处理 10 万吨处置规模，于 2025 年 8 月份取得了项目危废经营许可证，并已竣工投产。公司拥有完善的环境、安全和质量管理体系，先进的生 产设备设施，经验丰富的一线生产工人以及资深的 技术、质量、生产管理团队。同时拥有德国进口的光谱分析仪和 ICP 光谱、离子色谱等分析仪器，确保产品 各元素含量检测的准确性，同时公司还拥有其他相关铝合金产品先进的检验检测设备。				
产品及产废情况				
产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
铝合金锭	铝	10 万吨	铝颗粒	8500 吨
铝灰脱氨滤料	铝灰滤泥	8.5 万吨	废布袋	2 吨
硫酸铵	硫酸铵	1.8 万吨	废包装袋	7 吨
板块板料	水泥、黄沙、脱氨滤料	10 万块	废机油	0.5 吨
			化验室废液	1 吨
			废含油抹布	0.05 吨
			废劳保	0.02 吨
			废水处理污泥	20 吨
			废过滤材料	2 吨
			废活性炭	0.1 吨
表 2 与申请转移废物相关的生产工艺				

1、文字描述：

A、卸料、贮存：从各产废单位收集的高含铝灰进入厂内后，通过叉车、行车等进行卸料并运输至贮存仓库1进行贮存，该过程产生粉尘G1-1。

B、取料、输送：使用抓斗桥式起重机、皮带输送机等设备将贮存仓库1内的铝灰输送至预处理车间的振动给料机中，该过程产生粉尘G1-2和废吨袋（含少量的铝灰）。

C、筛选、料仓：振动给料机将高含铝铝灰送至分级筛，分级筛倾斜放置，为两层滚筒筛，内层采用3mm筛网，外层采用120目（约0.125mm）筛网。高含铝铝灰进入滚筒筛后，粒径3mm以上的颗粒物（主要成分为铝及铝合金）进入设备自带的铝颗粒储存箱，铝灰通过螺旋输送机运输至预处理车间内的1#料仓和2#料仓中，该过程产生粉尘G1-3、G1-4和固废（铝颗粒）S1-1。

D、研磨、料仓：通过提升机将料仓内的铝灰输送至球磨机系统进行研磨，研磨后的铝灰通过皮带输送机、提升机输送至预处理车间内的3#料仓和4#料仓中，后续进入铝灰无害化处置生产线，铝灰中的铝颗粒在研磨过程受到挤压，表面积增加，经研磨机自带的滤网过滤下来，该过程产生粉尘G1-5、G1-6和固废（铝颗粒）S1-2。

2、工艺流程图：




表3 废物组分、特性（详见附件）

废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
铝颗粒 HW48(321-026-48)	铝	55%~70%	腐蚀性 ☐	固态 ☒
	氧化铝	20%-45%	毒性 ☐	半固态 ☐
	二氧化硅	5-10%	易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☒	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	铝颗粒	编织袋	PP	1m3	有

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

委托运输单位：沭阳田氏危险品运输有限公司

道路经营许可证：苏交运管许可宿字321322314927号

经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，8类，9类，医疗废物，危险废物）（剧毒化学品除外）

运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）：江苏金川新材料有限公司 - 鹿鸣路 - 临海公路 - 双草线 - 沈海高速 - 常台高速 - 沪渝高速 - 八都特大桥 - 苏台高速 - 沪昆高速 - 长深高 - 武江大道 - 330国道 - 浙江硕博再生资源有限公司

路线图如下：




表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

(1) 环境风险防范技术管理措施：

A 收集、运输时严格按《危险废物污染防治技术政策》执行：

B 对运输危险废物的设施和设备加强管理和维护，保证其正常运行和使用：

C 储存、转运危险废物的容器根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、老化、变形、能有效防止液态物质渗漏和扩散，危险废物收集或包装容器外壳完整，运输时采取密封、遮盖、捆扎等措施防止扬散：

D 装危险废物的包装上贴上标签，在标签上详细标明危险废物的名称、成分、特性等必要信息：

E 运输危险废物的人员，接收了专业培训：经考核合格后，可从事运输危险废物的工作。

F 运输时，遇发生突发性事故，立即采取取消或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政部门和有关部门报告，接收调查和处理。

(2) 相应污染防治设备：防护手套、鞋子、防毒面罩、铁楸、警戒带、化学吸收棉等。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

A 运输过程路线 安装申报路线行驶，不得擅自改变行驶路线：

B 运输车辆驾驶人员、押解人员资质符合危险化学品运输要求，运输过程中严格按照危险化学品运输要求进行驾驶和押运：

C 运输中将在车底及四周用聚乙烯薄膜覆盖，并用防护网加固。装载量不得超过车辆槽帮 50CM，装载量不得超过车辆的最大承载量：

D 严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环节风险。

E 相应安全防护设备：防护手套、鞋子、防毒面罩、铁楸、警戒带、化学吸收棉等。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

一、应急预案

1、危废溢出

A 报告车队应急救援领导小组溢出危废的名称、数量和地方，封闭该区域。

B 立即请求公安交警在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。

C 熄灭所有的引燃源

D 救援人员穿戴好防护手套、鞋子、防毒面罩，使用化学吸收棉或布料处理溢出的危废液体。

E 所有沾有危废液体的纸张都应放进有盖的专用塑料盒里，防止发生环境污染事件。

F 清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。

G 如有伤员则应立即将其转移至空气新鲜的地方，进行必要的医疗救护同时拨打“120”急救中心请求支援。

2、危废的泄漏

A 报告车队应急救援领导小组溢出危废的名称、数量和地方，封闭该区域。

B 立即请求公安交警在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。

C 熄灭所有的引燃源

D 救援人员穿戴好防护手套、鞋子、防毒面罩，使用沙土围堵、堵漏拦截、稀释、围堵等施救方法进行紧急处理。

E 清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。

二、相应应急设备：防护手套、鞋子、防毒面罩、铁锹、警戒带、化学吸收棉等。

第三部分 废物处理处置情况

表1 接受单位基本情况

单位名称：浙江硕博再生资源有限公司

危废经营许可证编号：3307000348

有效期：2023年12月25日至2028年12月24日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：HW48 有色金属冶炼和冶炼废物（321-024-48；321-026-48；321-034-48）7.5万吨/年；方式：收集、贮存、利用。

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

一、文字描述：

1、进厂检验

根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，拟建项目原料铝灰渣危废类别代码 分别为 HW48（321-024-48）、HW48（321-026-48）、HW48（321-034-48）。根据调查分析，项目目前意向收集的铝灰渣企业主要为全国范围内电解铝、再生铝加工 企业及铝材加工企业，所有原料铝灰渣均在产生企业内部由危废专用防漏包装袋密 闭进行包装后经有危废运输资质的专用运输车辆送至拟建项目厂内。为了确保原料 品质，废铝灰渣在收购入厂之前进行人工检验，确保不夹杂塑料、橡胶等物质，无油污，对夹杂塑料、橡胶及沾染油污等不符合要求的废铝灰严禁入厂，合格原料铝灰渣暂存于厂内铝灰渣存放区内，不合格的原料一律拒收。由于原料遇水反应的特殊性，本项目运输车辆一律不在厂内清洗。由于项目利用危废类别较少，厂内配备检测设备为光谱分析仪，小型破壁机、小型铝含量测试炉，对样品进行较为简单的光谱分析，不产生检验废物。较为复杂的检测项目委托有资质的单位代为检测。

2、入库暂存

拟建项目厂区内在综合车间内部建设 1 座铝灰渣原料库，用于原料铝灰渣的暂存，铝灰渣原料库属于危险废物贮存场所，内部按照危废暂存种类分区设置，严格 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。生产之前用 专用危废运输车辆连包装袋转移至加工地点，转移前检查包装物是否完好，如发现包装损坏需要及时更换，严禁转移过程中出现逸散。拟建项目原料铝灰渣厂区暂存过程中利用密闭包装且暂存环境尽量保证环境干燥，且原料铝灰渣由包装袋包装， 故卸车及暂存过程中无粉尘产生。运输车辆不在厂内进行清洗，故不产生车辆清洗废水。

3、投料

生产线设置 2 个铝渣料仓和 1 个细灰仓，其中 321-024-48、321-026-48 投入铝渣料仓，321-034-48 投入到细灰仓，投料过程均采用自动负压投料机。进料时由密闭式气力输送系统经密闭管道送至料仓，出料时采用密闭螺旋输送机，料仓顶部设置料仓呼吸口，进料出料过程通风换气产生呼吸废气经呼吸口密闭管道送至除尘器。

4、一级球磨

危废类别代码分别为 HW48（321-024-48）、HW48（321-026-48） 的铝灰渣经密闭提升机由铝渣料仓送至一级球磨机，进行球磨加工。球磨机内部结构主要由衬板、隔板、球磨钢球组成，动力电机及减速机带动桶体快速旋转，铝灰渣在球磨机内与球磨钢球混合，旋转过程中钢球对铝灰渣进行碾压破碎，由于金属铝具有良好的延展性，因此经球磨后金属铝只会被打扁而不会被碾压破碎

成细小颗粒或粉末，剩余杂质被彻底破碎成细小颗粒或粉末，以便于后续金属铝从杂质中分离。

5、一级筛分

经过一段时间的球磨，达到要求后的混合物料经密闭提升机送至后端圆形滚筒式筛分机进行一级筛分，筛分机的功能是将球磨机处理后输送过来的铝灰渣按颗粒粗细进行分类，分类颗粒的粗细取决于筛分机的筛网及筒身孔径的大小。经一次筛分后筛分机的前卸料口分离出120目以上的细小粉末，含铝量约在5%以下，分离出的细灰经密闭传输装置送入细灰料仓暂存。末端出口为剩余中粗颗粒含铝量较高铝渣（金属铝含量一般在40%左右）。

6、二级撵磨、筛分

经一次筛分分离出的中粗颗粒含铝量较高铝渣由于仍含有部分杂质灰，为得到纯度更高的铝颗粒，铝渣经过二级撵磨工序处理后，分离掉更多的120目以上的细粉末，得到纯度更高的铝粒。经二级撵磨后，再次产生部分细粉末和纯度更高的铝粒，筛分工作原理同一级筛分。将细粉末和纯度更高的铝粒分离，分离出的细灰进入细灰装包暂存后进入煅烧工序，纯度更高的铝粒进入回转炉工序（金属铝含量一般在60%左右）。

备注：对一级球磨筛分、二级撵磨筛分后二次铝灰进行单质铝含量测定，然后根据二次铝灰中单质铝含量决定后续球磨筛分时间。

球磨机、筛分机等设备全部封闭建设，整条球磨分级生产线外部设置一体化隔离端，避免球磨筛分过程中粉尘逸散，减少无组织粉尘产生。

7、回转炉回收铝

经上述球磨筛分处理后的高纯度铝粒经密闭传送设备定量送入回转炉进行金属铝的提炼回收。回转炉是一种应用于大批量处理铝渣作业的设备，可以实现金属铝较高的回收率，并能重复处理经筛选后的粗颗粒铝渣，以保证最大限度金属铝的回收率。回转炉为圆筒状，利用炉底铝渣自燃原理产生的热能进行运转，工作时炉体温度控制在600~700℃，随着温度升高金属铝逐渐熔化成为铝液流于炉底，铝液通过回转炉出口流出，实现金属铝的分离。回转炉内加热的过程是采用内热式，回转炉仅在每次冷态启动时或者温度不够时采用天然气辅助加热，在达到一定温度后利用铝灰渣中部分细小活性铝粉自燃造成高温保证炉内温度，无需在增加额外燃料。通过回转炉的自身旋转控制回转炉内的铝渣温度，使铝渣内金属铝液从铝灰中最大限度的分离出来，每炉结束后利用液压装置将回转炉桶身提升，炉口向前倾倒，金属铝液从炉口倾入炉口前放置的铝液槽，实现金属铝的回收，分离出的铝液自然冷却后形成铝块外卖，剩余热灰渣经密闭设备送至下一步工序（冷却机）处理。此工艺采用8T回转炉，回转炉的操作关键在回转炉内温度的控制，过高的操作温度将导致金属铝的烧损，过低的操作温度将降低金属铝的回收率。回转炉外部设置一面敞开半密闭式集气罩，回转炉废气经半密闭式集气罩收集后进入废气治理设备。

8、冷却

采用冷却机对回转炉处理后的热灰渣进行快速冷却，冷却机的转速采用变频器调节。冷却机的

冷却桶口 1 米内设置导流条，在旋转过程中避免灰渣溢出桶口，冷却桶呈 1.2 度倾斜度，保证灰渣在旋转过程中缓慢送往桶尾。冷却桶身外采用水喷淋形式进行间接热交换冷却，水泵为独立的 2 套冷却系统，1 开 1 备，配备冷却循环水池，冷却水循环使用，定期补充不排放。冷却桶通过不断旋转，以便更好的冷却。经冷却机冷却后的二次灰经密闭输送设备送至细灰料仓。冷却机外设置一面敞开半密闭式集气罩，冷却废气经集气罩收集后进入废气治理设备。

备注：回转炉、冷却机及其连接输送机等设备全部封闭建设，整条回收铝生产线外部设置一体化隔离墙，避免生产过程中粉尘逸散，减少无组织粉尘产生。

9、回转窑煅烧

原料铝灰与固氟剂分别经定量蛟龙计量后经投料口进入回转窑，冷物料先经来自尾气的热烟气热量进行预加热，在窑内和燃料产生热气流逆向移动，通过匀速旋转以及旋转窑中心轴与水平线的 3.5~5 度的夹角重力作用使物料匀速向热源燃烧器方向活动，这样既可以使物料从低温到高温匀速提升温度，保障煅烧物料的质量，同时降低烟气温度，实现烟气余热利用。燃料在风力的作用下，产生的热量与物料热量进行交换后排出。本项目回转煅烧窑每炉最大装灰量为 12T 左右，工作状态灰量为 8-10T；液桶转速 1.5—2r/min，回转窑在天燃气助燃和窑灰自燃发热作用下高温煅烧，工作时炉内温度高达 1400℃。当回转窑连续转动一定时间后，将窑灰中剩余的铝单质等可燃物质充分燃烧殆尽，经高温煅烧后灰中氟化铝生成三氟化二铝 Al_2O_3 和氟气，可实现有效脱氟。经高温煅烧后，铝灰实现脱氟、固氟等无害化处理，铝灰无害化烧结成高铝矾土熟料。

10、冷却

高温煅烧后的无害熟料经密闭传送装置送至冷却机，经冷却机对回转窑高温煅烧后的产品进行快速冷却。随着冷却机桶转动及冷却机桶身外喷淋冷却水进行热交换冷却，冷却机配备循环水泵及循环水池。冷却水循环使用，定期补充不排放。


11、成品包装

冷却后产品高铝矾土熟料采用自动包装机进行装袋包装。包装机上方设置集气装置，包装废气经集气罩收集。经包装好的产品通过叉车运入成品区存储。

二、工艺流程图

工艺说明

一、处置工艺:



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
首次申请									
合计									

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写